

Flutex Pro 7

Produktbeskrivning

Matt 100% akryl väggfärg, extra täckförmåga. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella krav där nedsmutsning och slitage uppstår.

- Extra täckförmåga
- Synlig glans
- Extra tålig yta



Märkningar



Användning

Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor, kök, företagslokaler, institutioner, kliniker, butiker och trapphus. Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
Grunda med Wall Primer Pro efter behov.
Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.

Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor.

Skilnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.

Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Tips

Vid behov av reparation, avlägsna mindre märken och smuts genom rengöring.

Fläckreparationer utförs med samma material/batchnummer som ursprungligen användes.

Fläckreparationer kan förväntas vara synliga i större eller mindre utsträckning beroende på kulör, glans, appliceringsmetod, yta, ljus och betraktningvinkel.

Större skador repareras med avgränsning mot hörn, skarvar och liknande.

Förväntat resultat

Matt yta med enhetlig jämn struktur och synlig glans.

Tål rengöring inklusive punktrensning med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygtrasa.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Kompletterande info

Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

För denna produkt utfärdas en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniska data

Produkttyp	100% akrylatfärg
Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	42
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Classified in accordance with EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 1 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m ² /l) Gloss: G3 matt Maximum grain size: S1 fine
Brandklass	B-s1, d0
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

oktober 2024

Ersätter TDS version

september 2024